

Tolleranze sullo spessore Tolerances on the thickness

Spessore in mm Thickness in mm		Tolleranze sullo spessore per una larghezza nominale in mm Tolerances on the thickness for a nominal width in mm		
da / from	a / to	≤1000	>1000 a ≤1300	>1300 a ≤2100
÷	< 0,30	± 0,030	÷	÷
≥ 0,30	< 0,50	± 0,040	± 0,040	÷
≥ 0,50	< 0,60	± 0,045	± 0,050	÷
≥ 0,60	< 0,80	± 0,050	± 0,050	÷
≥ 0,80	< 1,00	± 0,055	± 0,060	± 0,060
≥ 1,00	< 1,20	± 0,060	± 0,070	± 0,070
≥ 1,20	< 1,50	± 0,070	± 0,080	± 0,080
≥ 1,50	< 2,00	± 0,080	± 0,090	± 0,100
≥ 2,00	< 2,50	± 0,090	± 0,100	± 0,110
≥ 2,50	< 3,00	± 0,110	± 0,120	± 0,120
≥ 3,50	< 4,00	± 0,130	± 0,140	± 0,140
≥ 4,00	< 5,00	± 0,140	± 0,150	± 0,150
≥ 5,00	< 6,50	± 0,150	± 0,150	± 0,160

Tolleranze sulla lunghezza di lamiere e bandelle Tolerances on the length of sheets and strips

Lunghezza nominale in mm Nominal length in mm		Tolleranze normali in mm Normal tolerances in mm	
da / from	a / to	Prodotti / Products fin 2BProdotti / Products fin 1	
÷	2000	-0/+5	-0/+10
2000	8000	-0/+0,0025xL	-0/+0,005xL
8000	12000	-0/+0,0025xL	-0/+40

Tolleranze sulla planarità Tolerances on the planarity

Lunghezza in mm Length in mm	Tolleranze normali Normal tolerances	Tolleranze speciali Special tolerances
≤ 3000	10 mm	7 mm
> 3000	12 mm	8 mm

Tolleranze sulla rettilinearità dei bordi (sciabola o inarcamento) Tolerances on the straightness of the edges

Larghezza in mm Width in mm		Tolleranze in mm per una lunghezza in mm Tolerances in mm for a length in mm		Tolleranze speciali Special tolerances
da / from	a / to	1000	2000	
	< 25	4		16
≥ 25	< 40	3		12
≥ 40	< 125	2		8
≥ 125	< 500	1,5		6
≥ 500	< 2100	1		4