

pesi e misure tubi senza saldatura

TUBI INOX TONDI SENZA SALDATURA

QUALITÀ


AISI 304 - 304L

AISI 316 - 316L

Dimensioni (mm)				Peso teorico	
DN	Sch.	Diam.	Sp.	(Kg/mt)	
-	-	6	1	0,125	
-	-	6	1,25	0,149	
-	-	6	1,5	0,169	
-	-	6,35	0,91	0,1224	
-	-	6,35	1,24	0,159	
-	-	6,35	1,65	0,194	
-	-	8	1	0,175	
-	-	8	1,5	0,244	
-	-	8	2	0,3	
-	-	9,53	0,91	0,196	
-	-	9,53	1,24	0,257	
-	-	9,53	1,65	0,326	
-	-	10	1	0,225	
-	-	10	1,5	0,319	
-	-	10	2	0,401	
6	-	10,2	1,24	0,281	
-	-	10,2	2,41	0,476	
-	-	12	1	0,275	
-	-	12	1,5	0,394	
-	-	12	2	0,501	
-	-	12,7	0,91	0,269	
-	-	12,7	1,24	0,358	
-	-	12,7	1,65	0,457	
-	-	12,7	2,11	0,56	
8	10	13,72	1,65	0,499	
	40	13,72	2,24	0,644	
	80	13,72	3,02	0,809	
-	-	14	1	0,326	
-	-	14	1,5	0,47	
-	-	14	2	0,601	
-	-	15	1	0,351	
-	-	15	1,5	0,507	
-	-	15	2	0,651	
-	-	16	1	0,376	
-	-	16	1,5	0,545	
-	-	16	2	0,701	
10	10	17,15	1,65	0,64	
	40	17,15	2,31	0,858	
	80	17,15	3,2	1,118	
-	-	18	1	0,426	
-	-	18	1,5	0,62	
-	-	18	2	0,801	
-	-	19,05	1,24	0,553	
-	-	19,05	1,65	0,719	
-	-	19,05	2,11	0,895	
-	-	19,05	2,77	1,129	
-	-	20	1	0,476	
-	-	20	1,5	0,695	
-	-	20	2	0,901	
-	-	20	2,5	1,096	
-	-	20	3	1,277	
15	5	21,34	1,65	0,814	
	10	21,34	2,11	1,014	
	40	21,34	2,77	1,288	
	80	21,34	3,73	1,645	
		160	21,34	4,78	1,982

Dimensioni (mm)				Peso teorico
DN	Sch.	Diam.	Sp.	(Kg/mt)
-	-	22	1,5	0,77
-	-	22	2	1,002
-	-	25	1,5	0,883
-	-	25	2	1,152
-	-	25	2,5	1,409
-	-	25	3	1,653
-	-	25,4	1,65	0,981
-	-	25,4	2,11	1,231
-	-	25,4	2,77	1,57
20	5	26,67	1,65	1,034
	10	26,67	2,11	1,298
	40	26,67	2,87	1,71
	80	26,67	3,91	2,228
	160	26,67	5,56	2,939
-	-	28	1,5	0,995
-	-	28	2	1,302
-	-	30	1,5	1,07
-	-	30	2	1,402
-	-	30	2,5	1,722
-	-	30	3	2,028
25	10	33,4	2,77	2,125
	40	33,4	3,38	2,541
	80	33,4	4,55	3,287
	160	33,4	6,35	4,301
	5	33,7	1,6	1,286
-	-	33,7	2	1,588
-	-	35	2	1,653
-	-	38	2,6	2,305
-	-	38	3	2,629
-	-	40	2	1,903
-	-	42,16	2	2,023
32	10	42,16	2,77	2,763
	40	42,16	3,56	3,48
	40	42,16	4,85	4,531
	80	42,16	6,35	5,694
-	-	44,5	2	2,128
-	-	44,5	2,5	2,629
-	-	48,26	2	2,319
40	10	48,26	2,77	3,155
	40	48,26	3,68	4,108
	80	48,26	5,08	5,493
	160	48,26	7,14	7,352
-	-	60,3	2	2,92
50	10	60,3	2,77	3,99
	40	60,3	3,91	5,521
	80	60,3	5,54	7,596
	160	60,3	8,74	11,284
	-	-	60,3	11,07
-	-	70	2,9	4,873
65	10	73,03	3,05	5,345
	40	73,03	5,16	8,769
	80	73,03	7,01	11,584
-	-	76,1	2	3,711
-	-	76,1	2,9	5,315
-	-	76,1	3,65	6,622
-	-	76,1	6,3	11,01

Dimensioni (mm)				Peso teorico (Kg/mt)
DN	Sch.	Diam.	Sp.	
80	10	88,9	3,05	6,557
	-	88,9	4	8,504
	40	88,9	5,49	11,466
	-	88,9	6,3	13,03
	80	88,9	7,62	15,509
90	160	88,9	11,13	21,674
	-	101,6	3,05	7,526
	-	101,6	5,74	13,778
-	-	101,6	8,08	18,921
-	-	108	4	10,417
100	10	114,3	3,05	8,496
	-	114,3	4,5	12,372
	40	114,3	6,02	16,322
	80	114,3	8,56	22,665
	160	114,3	13,49	34,053
-	-	133	4	12,921
125	10	141,3	3,4	11,74
	40	141,3	6,55	22,101
	80	141,3	9,53	31,444
	160	141,3	15,88	49,871
150	10	168,3	3,4	14,037
	40	168,3	7,11	28,694
	80	168,3	10,97	43,211
	160	168,3	18,26	68,594
200	40	219,1	8,18	43,202
	80	219,1	12,7	65,637
250	-	273	9,27	61,217
	-	273	12,7	82,777



Tolleranze secondo ASTM A312/A530

Spessore	Variazione (mm)
	+ non specificato / -12,5%

Ø esterno (mm)	Variazione (mm)
10,2 - 48,3	-0,4 / +0,8 mm
60,3 - 114,3	-0,8 / +0,8 mm
141,3 - 219	-1,6 / +0,8 mm