



itasteel

Via Valsugana 98-36022 Cassola (VI)- Tel. 0424 582999 – Fax. 0424 232023- Mail: info@itasteel.it

www.itasteel.it

tolleranze dimensionali barre tonde trafilate

TOLLERANZE DIMENSIONALI TRAFILATI UNI EN 10278					
Diametro nominale mm	Scostamenti limite sul diametro per zona di tolleranza				
	h 11	h 10	h 9	Rettificati	
				h 8	h 7
≥ 1 a 3	- 0,060	- 0,040	- 0,025	- 0,014	- 0,009
≥ 3 a 6	- 0,075	- 0,048	- 0,030	- 0,018	- 0,012
≥ 6 a 10	- 0,090	- 0,058	- 0,036	- 0,022	- 0,015
≥ 10 a 18	- 0,110	- 0,070	- 0,043	- 0,027	- 0,016
≥ 18 a 30	- 0,130	- 0,084	- 0,052	- 0,033	- 0,021
≥ 30 a 50	- 0,160	- 0,100	- 0,062	- 0,039	- 0,025
≥ 50 a 80	- 0,190	- 0,120	- 0,074	- 0,046	- 0,030
≥ 80 a 100	- 0,220	- 0,140	- 0,087	- 0,054	- 0,035

L'ovalizzazione ammessa, è la metà della tolleranza riportata nel presente specchietto