



**itasteel**

Via Valsugana 98-36022 Cassola (VI)- Tel. 0424 582999 – Fax. 0424 232023- Mail: [info@itasteel.it](mailto:info@itasteel.it)

[www.itasteel.it](http://www.itasteel.it)

## tolleranze dimensionali barre piatte trafilate

### TOLLERANZE DIMENSIONALI PIATTI UNI EN 10278

| Lato mm              |         | Spessore |         |         |         |         |          |
|----------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                      |         | 2 a 3    | 4 a 6   | 8 a 10  | 12 a 18 | 20 a 30 | 32 a 50+ |
| da 5 a 6             | - 0,075 |          |         |         |         |         |          |
| da 8 a 10            | - 0,090 |          |         |         |         |         |          |
| da 12 a 18           | - 0,110 |          |         |         |         |         |          |
| da 20 a 30           | - 0,130 |          |         |         |         |         |          |
| da 32 a 50           | - 0,160 |          |         |         |         |         |          |
| da 55 a 80           | - 0,190 |          |         |         |         |         |          |
| da 85 a 100          | - 0,220 | - 0,060  | - 0,075 | - 0,090 | - 0,110 | - 0,130 | - 0,250  |
| da 110 a 120         | ± 0,50  |          |         |         |         |         |          |
| da 125 a 140         | ± 0,50  |          |         |         |         |         |          |
| da 150 a 160         | ± 1     |          |         |         |         |         |          |
| da 180 a 200+        | ± 1     |          |         |         |         |         |          |
| oltre 200 fino a 300 | ± 2     |          |         |         |         |         |          |
| oltre 300 fino a 400 | ± 2,5   |          |         |         |         |         |          |